



PRIMER WET R - PRIMAIRE ÉPOXY BI-COMPOSANT POUR CONDITIONS HUMIDES ET UN TEMPS DE PRISE RAPIDE

Résine époxy bi-composant, 100% extrait sec. Elle est spécialement conçue pour augmenter l'adhérence sur des supports très humides et améliorer la planéité des systèmes d'étanchéité liquides TECNOCOAT et DESMOPOL et des systèmes de revêtement de sol TECNOTOP et TECNOFLOOR.

UTILISATIONS

À appliquer dans les situations suivantes

- Augmenter l'adhérence et améliorer la planéité des supports en béton, mortier ou céramique

NOTE : Pour d'autres applications/situations, veuillez consulter notre service technique

Densité	1,50±0,05 g/cm ³
Viscosité	4.000~6.000 cps
Durée de vie en pot à 15°C	±40 minutes
Sec au toucher à 15°C	±6 heures
Application	rouleau, ou truelle crantée



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Résine époxy à deux composants, 100% extrait sec, sans solvant, sans odeur, qui, une fois sèche, forme un film continu dans les supports en béton, mortier ou céramique, augmentant l'adhérence des systèmes d'étanchéité liquides et de revêtement de sol.
- Séchage rapide à utiliser dans des situations de basse température ambiante
- Insensible à l'humidité résiduelle des supports tels que les mortiers ou le béton jusqu'à 98 %
- Sa consommation dépend de la situation du support, des irrégularités qu'il présente ou du niveau de rugosité. Il peut être appliqué en couche épaisse, système autonivelant
- Ne pas utiliser avec une contre pression d'eau souterraine (contre-pression d'eau venant de l'arrière de l'élément traité)
- Aucune dilution nécessaire

CONDITIONNEMENT

Emballages métalliques en kit: 11,95 kg + 3,05kg



DURÉE DE VIE

12 mois à une température de 5 à 35 °C, toujours conserver dans un endroit sec. Une fois ouvert, le pot doit être utilisé immédiatement.

PROCÉDURE D'APPLICATION

- Préparation préalable du support selon son type
- Les trous existants ou les zones manquant de matière doivent être réparés à l'aide de certaines de nos résines époxy : Primer EP-1020/Primer EP-1010
- Obturations de joints avec Mastic PU
- Dans les joints de dilatation existants : enlever l'ancien matériau, nettoyer et remplir de Mastic PU. Utilisez également Tecnoband 100 pour couvrir, si nécessaire.
- Nettoyage général du substrat, élimination de la poussière, de la saleté, de la graisse ou de l'efflorescence existante

Substrat en mortier, béton ou céramique

- Vérifier le degré maximum d'humidité du support
- Mélanger les deux composants à l'aide d'un shaker mécanique pendant environ 4 à 5 minutes (vitesse moyenne)
- S'étend en une seule couche, à l'aide d'une truelle dentelée ou d'une lèvre en caoutchouc en une seule couche épaisse.
- Consommation autour de 400 et 450 g/m².
- Respectez toujours le temps de recouvrement entre couches ou entre différents matériaux. En cas de pluie, appliquer en fine couche, consommation env. 100-150g/m²?

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ces consignes de sécurité pour la manutention, et la mise en oeuvre sont nécessaires pour le processus d'application ainsi qu'en pre et post application:

- Protection respiratoire : Lors de la manipulation ou de la pulvérisation, utiliser un appareil respiratoire à adduction d'air filtré avec cartouche de type ABEK.
- Protection de la peau : Utiliser des gants en caoutchouc, retirer immédiatement après contamination.
- Yeux/Visage : Porter des lunettes de sécurité pour éviter les éclaboussures et l'exposition aux particules dans l'air.
- Déchets : La production de déchets doit être évitée ou minimisée.
- Incinérer dans des conditions contrôlées conformément aux lois locales et aux réglementations nationales.
- Il est obligatoire d'avoir un bon système de ventilation lorsque vous appliquez dans des zones fermées. Pour la ventilation, vous devez utiliser un ventilateur ou un appareil similaire avec une puissance suffisante pour renouveler l'air ambiant. Après la fin de l'application, l'utilisation des locaux sans équipement respiratoire est d'au moins 24 heures en assurant une ventilation correcte de la zone pulvérisée.
- Les entrepreneurs et les applicateurs doivent se conformer à toutes les directives applicables et appropriées en matière de stockage et de sécurité.

Consulter la fiche technique et la fiche de données de sécurité des produits du système.



PROPRIÉTÉS TECHNIQUES ET CHIMIQUES

PROPRIETES		VALEURS
Densité	ISO 1675	1,50±0,05 g/cm ³
Viscosité	ISO 2555	4.000~6.000 cps
Densité composants A/B	ISO 1675	1,72 ±0,08 g/cm ³ / 1,10 ±0,05 g/cm ³
Viscosité composants A/B	ISO 2555	26.000~30.000 cps / 300~400 cps
Ratio de mélange (en poids)		3,90,;
Extrait sec	ISO 1768	100%
COV composants (Composés organiques volatiles)		0 g/l
Temps à 15°C: vie en pot / sec / recouvrement		±40 minutes / ±6 heures / 6~48 heures
Température d'utilisation (ambiante et support)		5~ 35 °C
Humidité ambiante maximale		±98%

Résultats réalisés en laboratoire à 23 °C et 50 % d'humidité relative, dans des conditions contrôlables. Ces valeurs peuvent varier en fonction de l'application, de la climatologie ou des conditions du support

Les informations contenues dans ce document sont destinées à aider les clients pour déterminer si nos produits sont adaptés à leurs applications. Nos produits sont uniquement destinés à la vente aux clients industriels et commerciaux. Le client assume l'entière responsabilité du contrôle de la qualité, des tests et d'adéquation des produits, en fonction de l'utilisation envisagée.

Nous garantissons que nos produits sont conformes à nos spécifications écrites relatives aux composants liquides. Nous n'offrons aucune autre garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, de fait ou de loi, y compris toutes garanties de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Notre responsabilité totale et le recours au remplacement, exclusivement, d'un produit non-conforme avéré, n'engagera en aucun cas notre responsabilité de tout autre dommage. Bien que les descriptions, les conceptions, les données et les informations contenues dans ce document soient présentées de bonne foi et considérées comme étant exactes, elles sont fournies à titre indicatif. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter le traitement ou l'application ou l'utilisation, Tecnopol Sistemas S.L recommande au lecteur, de faire des tests pour déterminer l'adéquation d'un produit pour un usage particulier avant l'utilisation.

Aucune garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, n'est donnée pour les produits décrits ou les conceptions, caractéristiques ou informations présentées, ou que les produits, les conceptions, les caractéristiques ou les informations peuvent être poursuivis en justice portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle d'autrui. Les descriptions, informations, caractéristiques ou conceptions fournies ne peuvent en aucun cas être considérées comme faisant partie des conditions générales de vente de Tecnopol Sistemas S.L. En outre, les descriptions, les conceptions, les données et les informations fournies par Tecnopol Sistemas SL ci-dessous sont fournies gratuitement et Tecnopol Sistemas SL n'assume aucune obligation, ni responsabilité quant aux résultats obtenus. Ces informations étant données et acceptées aux risques du lecteur.

Toutes les caractéristiques fournies se réfèrent à la production standard, utilisant des tolérances des tests de fabrication. L'utilisateur du produit, et non Tecnopol Sistemas S.L, est responsable de la détermination de l'adéquation et de la compatibilité de nos produits pour l'usage auquel il est destiné.

La responsabilité de Tecnopol Sistemas et de ses filiales pour toutes les réclamations est limitée au prix d'achat du matériel. Les produits peuvent être toxiques et nécessitent des précautions spéciales lors de la manipulation. L'utilisateur doit obtenir des informations détaillées sur la toxicité, ainsi que sur les procédures d'expédition, de manipulation et de stockage, et se conformer à toutes les normes de sécurité et environnementales applicables. (in any case, in the law, It's mean we have to send the TDS at all customer) Aucune liberté de brevets ou d'autres droits de propriété industrielle ou intellectuelle n'est accordée ou à déduire.

